

Product Construction Sheet

THERMLfilm® ADVANTAGE™ Superb Range



A thermal transfer printable polyester film with print receptive top-coat, high performance extra permanent acrylic adhesive and glassine liner. This product has UL recognition (file MH 16635). Recommended for oily surfaces.

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | WHITE | PET-DWA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN WHITE | PET-DYA1-9W09A/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | WHITE MATTE | PET-DWC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN SILVER | PET-DUA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SILVER MATTE | PET-DSC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | CLEAR | PET-DCA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN CLEAR | PET-DEA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | THIN CLEAR (different thickness) | PET-BCA2-9W09S/27 |

THERMLfilm and ADVANTAGE are registered trademarks of FLEXcon.

| Typical Physical Properties* | | Typical Value | Unit | Test Method |
|------------------------------|------------------|---------------|------------|--|
| FILM – PET | Thickness | 50 (25) ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| | Adhesive | 27 ± 3 | Micron | ASTM D 3652 |
| ADHESIVE | Adhesion from: | | N / 25mm | FTM 1 (72 hour dwell) |
| | Stainless Steel | 21 | | |
| | Glass | 22 | | |
| | Polypropylene | 18 | | |
| | Automotive Paint | 19 | | |
| | PBT | 18 | | |
| | Shear | 50 | Hours | FTM 8 (1 hour dwell on stainless steel with a 2kg weight) |
| | Probe Tack | 720 (459) | gram/sq cm | ASTM D 2979 |
| LINER | Thickness | 56 ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| COMPLETE CONSTRUCTION | Service Temp | -40 to 150 | °C | |
| | Application Temp | 10 | °C | |

Converting Recommendations

Suitable for conventional and thermal transfer printing with wax, combo en resin ribbons.

Storage Recommendations

Material is stable for two years stored at max 21 °C and 50% relative humidity. Damp conditions, excessive heat and/or freezing conditions should be avoided.

Additional Information

Expected exterior life dependant on substrate but label material is outdoor resistant for at least 2 years.

Material meets REACH/SVHC and RoHS requirements, IMDS data available upon request.

*All technical data presented should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Performance and Suitability

All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of FLEXcon products shall be used only as a guide and do not reflect the specification range for any particular property of the product. Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your contemplated use and shall in no event constitute a warranty of any kind by FLEXcon. All purchasers of FLEXcon products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased. No distributor, salesman or representative of FLEXcon is authorized to give any warranty, guaranty or make any representation in addition to or contrary to the above.

24-Feb-17

Produkt Konstruktionsblatt

THERMLfilm® ADVANTAGE™ Superb Range



Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung für TTR Bedruckung, permanentem hochwertigen Acrylatkleber und Glassine Rollenträger. Diese Produkt Konstruktionen haben eine UL-Zulassung unter Nummer MH16635. Empfohlen für ölige Oberflächen.

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | WEISS | PET-DWA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN WEISS | PET-DYA1-9W09A/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | WEISS MATT | PET-DWC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN SILBER | PET-DUA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SILBER MATT | PET-DSC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | TRANSPARENT | PET-DCA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN TRANSPARENT | PET-DEA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | DÜNN TRANSPARENT (different thickness) | PET-BCA2-9W09S/27 |

THERMLfilm und Advantage sind eingetragene Marken von FLEXcon

| Physikalische Eigenschaften* | | Richtwert | | Einheit | Testmethode | |
|------------------------------|-----------------------|------------|-------|---------|-------------|--|
| BASISFOLIE PET | Stärke | 50 | (25) | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| KLEBSTOFF | Stärke | 27 | | ± 3 | Micron | ASTM D 3652 |
| | Schälwerte: | | | | N / 25mm | FTM 1 (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit) |
| | Rostfreier Stahl | 21 | | | | |
| | Glas | 22 | | | | |
| Polypropylen | 18 | | | | | |
| | Autolack | 19 | | | | |
| | PBT | 18 | | | | |
| | Scherfestigkeit | 50 | | | Std. | FTM 8 (Verweilzeit 1 Std. auf Edelstahl mit einer Belastung von 2Kg) |
| | Anfangshaftung | 720 | (459) | | gram/sq cm | ASTM D 2979 |
| TRÄGER | Stärke | 56 | | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| GESAMT-KONSTRUKTION | Temp. Bereich | -40 to 150 | | | °C | |
| | Verklebungstemperatur | 10 | | | °C | |

Bedruckbarkeit

Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel, Wasser + UV Farben), sowie Thermotransfer mit Kombinations- und Harzbändern.

Lagerung

2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Die erwartete Lebensdauer bei Außenanwendungen ist von den Verklebungsoberflächen abhängig, Etikettenmaterial ist jedoch mindestens zwei Jahre witterungsbeständig.

Die Folie entspricht den REACH/SVHC und RoHS-Anforderungen – IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage.

*Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Produktleistung und -eignung

Sämtliche beschreibenden Informationen, typischen Daten und Empfehlungen zum Einsatz von FLEXcon-Produkten dienen ausschließlich zur Orientierung. Die Angaben entsprechen nicht dem Spezifikationsbereich für eine bestimmte Produkteigenschaft. Diese Informationen sollen Ihnen lediglich eine Hilfe sein, nachdem Sie die beabsichtigte Nutzung angegeben haben. In keinem Fall ist damit eine Garantie seitens FLEXcon in irgendeiner Form verbunden. Käufer von FLEXcon-Produkten müssen in jedem Fall selbst prüfen, ob ein Material für den beabsichtigten Zweck geeignet ist. Vertriebspartner, Verkäufer oder Vertreter von FLEXcon sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen abzugeben, die über das Vorstehende hinausgehen oder davon abweichen.

24-Feb-17

Fiche Technique THERMLfilm® ADVANTAGE™ Superb Range



Film Polyester avec un top-coat pour impression transfert thermique, adhésif acrylique extra permanent haute performance et un protecteur glassine pour rouleaux. Approuvé UL (fichier MH 16635). Recommandé pour les surfaces huileuses.

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | BLANC | PET-DWA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN BLANC | PET-DYA1-9W09A/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | BLANC MAT | PET-DWC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN ARGENT | PET-DUA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | ARGENT MAT | PET-DSC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | TRANSPARENT | PET-DCA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | SATIN TRANSPARENT | PET-DEA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | THIN TRANSPARENT (autre épaisseur) | PET-BCA2-9W09S/27 |

THERMLfilm et Advantage sont des marques déposées FLEXcon.

| Propriétés Physiques Type* | | Valeur Type | | | Unité | Méthode de Test |
|------------------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-----------------------|--|
| FILM – PET | Epaisseur | 50 | (25) | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| ADHESIF | Epaisseur | 27 | | ± 3 | Micron | ASTM D 3652 |
| | Adhésion sur : | Acier | 21 | | N / 25mm | FTM 1 (72 heures) |
| | | Verre | 22 | | | |
| | | Polypropylène | 18 | | | |
| | Peinture Automobile | 19 | | | | |
| | PBT | 18 | | | | |
| | Cisaillement | 50 | | | Heures | FTM 8 (1 heure sur de l'acier avec un poids de 2kg) |
| | Tack | 720 | (459) | | gram/ cm ² | ASTM D 2979 |
| PROTECTEUR | Epaisseur | 56 | | ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| CONSTRUCTION COMPLETE | Température d'utilisation | -40 | to 150 | | °C | |
| | Temp. d'application | 10 | | | °C | |

Recommandation d'utilisation

Convient pour impression traditionnelle, et transfert thermique avec ruban combo et résine.

Recommandation de stockage

Le matériel est stable pour 2 ans dans des conditions de stockage à 21°C maximum et 50% d'humidité relative. Atmosphère humide, conditions de froid ou de chaud excessif à bannir.

Renseignements complémentaires :

Ce produit a une durée de vie en extérieur de 2 ans, dépendant du substrat sur lequel a été posée l'étiquette.

Ce produit répond aux exigences de la norme REACH/SVHC et RoHS. Une fiche IMDS est disponible à la demande.

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet de tests complémentaire pour toute validation de cahier des charges.

Performance et propriétés du produit - Toutes les informations décrites, les valeurs types, et les recommandations pour l'utilisation des produits FLEXcon ne seront utilisées qu'à titre indicatif, elles ne reflètent pas les spécifications des propriétés particulières du produit. Ces informations ne vous sont communiquées que dans le but de vous aider dans vos recherches d'utilisation, elles ne constitueront en aucun cas une garantie de la part de FLEXcon. Tout acheteur de produits FLEXcon est responsable de l'adéquation du produit dans son application. Aucun distributeur, vendeur ou représentant de FLEXcon n'est autorisé à donner une quelconque garantie ou une information supplémentaire ou contradictoire à celles décrites ci-dessus.

24-Feb-17

Ficha técnica del Producto

THERMLfilm® ADVANTAGE™ Superb Range



Una lámina de poliéster con un top coating para impresión mediante transferencia térmica, adhesivo acrílico permanente de alto rendimiento y un soporte de papel tipo Glassine. Este producto tiene la certificación de UL (archivo MH 16635). Recomendado para superficies aceitosas.

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | BLANCO | PET-DWA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | BLANCO SATINADO | PET-DYA1-9W09A/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | BLANCO MATE | PET-DWC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | PLATEADO SATINADO | PET-DUA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | PLATEADO MATE | PET-DSC2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | TRANSPARENTE | PET-DCA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | TRANSPARENTE SATINADO | PET-DEA2-9W09S/27 |
| THERMLfilm® Advantage™ Superb | TRANSPARENTE FINO (grosor diferente) | PET-BCA2-9W09S/27 |

THERMLfilm y Advantage son marcas comerciales registradas de FLEXcon

| Propiedades físicas típicas* | | Valor típico | Unidad | Método de prueba |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--|
| PELICULA- PET | Grosor | 50 (25) ± 10% | Micrones | ASTM D 3652 |
| | ADHESIVO | Grosor | 27 ± 3 | Micrones |
| | Adhesión en: | | | |
| | Acero inoxidable | 21 | N / 25mm | FTM 1 (72 horas en reposo) |
| | Vidrio | 22 | | |
| | Polipropileno | 18 | | |
| | Pintura de automóvil PBT | 19 18 | | |
| | Rotura | 50 | Horas | FTM 8 (1 hora de duración sobre acero inoxidable con un peso de 2 kg) |
| | Adherencia de prueba | 720 (459) | gram/sq cm | ASTM D 2979 |
| SOPORTE | Grosor | 56 ± 10% | Micrones | ASTM D 3652 |
| ESTRUCTURA COMPLETA | Temperatura de servicio | -40 to 150 | °C | |
| | Temperatura de aplicación | 10 | °C | |

Impresión

Adecuado para la mayoría de tintas convencionales (tinta de disolvente, agua + UV), estampado con lámina caliente y cintas de transferencia térmica con cintas de resina/combinadas.

Los productos están revestidos con un adhesivo de alto rendimiento. Es necesario que los troqueles estén limpios y bien ajustados para una buena conversión.

Recomendaciones de almacenamiento

El material es estable durante dos años almacenado a una temperatura máxima de 21 °C y una humedad relativa del 50 %. Deben evitarse las condiciones de calor o humedad elevada y las temperaturas bajo cero.

Información adicional

La vida prevista en el exterior depende del sustrato, pero el material de la etiqueta resiste en el exterior durante al menos 2 años. El material cumple los requisitos REACH/SVHC y RoHS, datos de IMDS disponibles previo pedido.

***Toda la información presentada debe de ser considerada únicamente como típica o representativa y no deberá utilizarse con propósitos de establecer una especificación.**

Desempeño y Aplicabilidad de Producto

Toda la información descriptiva, datos típicos y recomendaciones para el uso de los productos de FLEXcon, deberán ser utilizados únicamente como una guía ya que no reflejan el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular del producto. Proporcionar dicha información es solamente un intento de ayudarle después de conocer el uso para el cual tiene contemplado este producto y en ningún momento será una garantía de ninguna clase por parte de FLEXcon. Todo comprador de cualquier producto de FLEXcon deberá responsabilizarse por determinar independientemente la aplicabilidad del material para el propósito para el cual fue comprado. Ningún distribuidor, vendedor o representante de FLEXcon está autorizado a dar ninguna garantía, responsabilizarse o a hacer alguna modificación a la información arriba mencionada.

24-Feb-17